



**ArcelorMittal**

# ArcelorMittal Costa Rica

## Planta Laminados Largos

Las Floritas, Anita Grande, Jimenez, Pococí, Limon  
Tel. (506) 2713 500 Fax (506)2763 4468

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Código del material | 189469 |
|---------------------|--------|

**Actualizar**

### FICHA TECNICA

#### Producto

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Nombre      | VARILLA CORRUGADA N°8 GRADO 60 W |
| Código      | 189469                           |
| Norma       | ASTM A706                        |
| Dimensiones | 1" (25,40mm)                     |
| Sección     | 510,00 mm <sup>2</sup>           |
| Peso lineal | 3,973 g/m                        |
| Destino     | Sector Construcción              |

#### Características de Calidad

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Esfuerzo de fluencia mínimo  | 420 MPa |
| Esfuerzo de fluencia máximo  | 540 MPa |
| Esfuerzo de tensión mínimo   | 550 MPa |
| Alargamiento mínimo          | 12 %    |
| Relación de esfuerzos mínima | 1,25    |

#### Embalaje

|  |      |            |
|--|------|------------|
| <input type="checkbox"/> Bobina            | Peso | 2384,00 kg |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atados |      |            |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Fecha          | 02-Jun-10         |
| Realizado por  | Randall Ruiz V.   |
| Revisado por   | Ricardo Zamora M. |
| Autorizado por | Juan Pablo Vargas |

Observaciones:

**Se vende en largos de 6 m / G 60**

Departamento Procesos - Control de Calidad

