



ArcelorMittal

ArcelorMittal Costa Rica

Planta Laminados Largos

Las Floritas, Anita Grande, Jimenez, Pococí, Limon
Tel. (506) 2713 500 Fax (506)2763 4468

Código del material

189471

Actualizar

FICHA TECNICA

Producto

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Nombre | VARILLA CORRUGADA N°8 GRADO 60 W |
| Código | 189471 |
| Norma | ASTM A706 |
| Dimensiones | 1" (25,40mm) |
| Sección | 510,00 mm ² |
| Peso lineal | 3,973 g/m |
| Destino | Sector Construcción |

Características de Calidad

| | |
|------------------------------|---------|
| Esfuerzo de fluencia mínimo | 420 MPa |
| Esfuerzo de fluencia máximo | 540 MPa |
| Esfuerzo de tensión mínimo | 550 MPa |
| Alargamiento mínimo | 12 % |
| Relación de esfuerzos mínima | 1,25 |

Embalaje

| | | | |
|-------------------------------------|--------|------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Bobina | Peso | 2860,80 kg |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atados | | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Fecha | 04-sep-09 |
| Realizado por | Randall Ruiz V. |
| Revisado por | Ricardo Zamora M. |
| Autorizado por | Juan Pablo Vargas |

Observaciones:

Se vende en largos de 12 m / G 60

Departamento Procesos - Control de Calidad