

Perfiles de alas paralelas (WF)
Grado ASTM A 572
Dimensiones / Tolerancias: ASTM A 6

Denominación		Denominación		Dimensiones						Dimensiones de construcción					Superficie	
(metric)	G kg/m	(Imperial)	G lbs/ft	h	b	t _w	t _f	r	A	h _i	d	Ø	ρ _{min}	ρ _{max}	A _L	A _G
				mm	mm	mm	mm	mm	mm ² x10 ²	mm	mm		mm	mm	m ² /m	m ² /t
W 200 x 135 x 31.3+	31.3	W 8 x 5.25 x 21	21	210	134	6.4	10.2	8	39.7	189.6	173.6	M12	64	76	0.93	29.66

Propiedades del perfil											
eje fuerte y-y					eje débil z-z						
I _y	W _{el.y}	W _{pl.y} ♦	i _y	A _{vz}	I _z	W _{el.z}	W _{pl.z} ♦	i _z	s _s	I _t	I _w
mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm	mm ⁴	mm ⁶
x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10	x10 ²	x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10		x10 ⁴	x10 ⁹
3139	298.9	335.3	8.87	14.87	409.6	61.13	93.76	3.20	36.1	12.04	40.82

Propiedades Mecánicas		
Límite Elástico	345 (50)	MPa (ksi)
Resistencia a la Tracción	450 (65)	MPa (ksi)
Estiramiento mínimo	18%	(200mm)

