

Perfiles de alas paralelas (WF)
Grado ASTM A 572
Dimensiones / Tolerancias: ASTM A 6

Denominación		Denominación		Dimensiones						Dimensiones de construcción					Superficie	
(metric)	G kg/m	(Imperial)	G lbs/ft	h	b	t _w	t _f	r	A	h _i	d	Ø	ρ _{min}	ρ _{max}	A _L	A _G
				mm	mm	mm	mm	mm	mm ² x10 ²	mm	mm		mm	mm	m ² /m	m ² /t
W 250 x 100 x 17.9+	17.9	W 10 x 4 x 12	12	251	101	4.8	5.3	8	22.8	240.4	224.4	-	-	-	0.883	49.17

Propiedades del perfil												
eje fuerte y-y					eje débil z-z							
I _y	W _{el.y}	W _{pl.y} ♦	i _y	A _{vz}	I _z	W _{el.z}	W _{pl.z} ♦	i _z	s _s	I _t	I _w	
mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm	mm ⁴	mm ⁶	
x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10	x10 ²	x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10		x10 ⁴	x10 ⁹	
2252	179.5	207.8	9.92	13.26	91.34	18.09	28.67	2.00	24.8	2.5	13.74	

Propiedades Mecánicas		
Límite Elástico	345 (50)	MPa (ksi)
Resistencia a la Tracción	450 (65)	MPa (ksi)
Estiramiento mínimo	18%	(200mm)

