

Perfiles de alas paralelas (WF)
Grado ASTM A 572
Dimensiones / Tolerancias: ASTM A 6

Denominación		Denominación		Dimensiones						Dimensiones de construcción					Superficie	
(metric)	G kg/m	(Imperial)	G lbs/ft	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	A mm ² x10 ²	h _i mm	d mm	Ø	p _{min} mm	p _{max} mm	A _L m ² /m	A _G m ² /t
W 360 x 200 x 72+	72	W 14 x 8 x 48	48	350	204	8.6	15.1	15	91.0	319.8	289.8	M27	90	114	1.47	20.61

Propiedades del perfil											
eje fuerte y-y					eje débil z-z						
i _y	W _{el,y}	W _{pl,y} ♦	i _y	A _{vz}	i _z	W _{el,z}	W _{pl,z} ♦	i _z	s _s	I _t	I _w
mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm	mm ⁴	mm ⁶
x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10	x10 ²	x10 ⁴	x10 ³	x10 ³	x10		x10 ⁴	x10 ⁹
20100	1149	1282	14.86	35.26	2140	209.8	321.6	4.85	56.4	59.71	599.1

Propiedades Mecánicas		
Límite Elástico	345 (50)	MPa (ksi)
Resistencia a la Tracción	450 (65)	MPa (ksi)
Estiramiento mínimo	18%	(200mm)

